


PET CORONA TRASPARENTE 12 μ

Film di poliestere trasparente biorientato con un lato trattato corona. Il lato trattato aumenta l'adesione di inchiostri e adesivi.

Applicazioni: accoppiamento, stampa, metallizzazione e imballaggio generico.

Aggiornamento: dicembre 2020



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETA' FISICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Spessore		Interno	micron (μm)	12
Grammatura		Interno	g/m ²	16,66
Resa		Interno	m ² /kg	60
Coefficiente d'attrito	Statico	ASTM D 1894	-	≤0,65
	Dinamico		-	≤0,55
Bagnabilità	Lato corona	ASTM D 2578	Dyne/cm	≥52
	Lato plain			≥40

PROPRIETA' MECCANICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Carico di rottura (film di base)	MD	ASTM D-882	N/mm ²	≥200
	TD			≥210
Allungamento a rottura (film di base)	MD	ASTM D-882	%	≥100
	TD			≥100

PROPRIETA' TERMICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Restringimento al calore 150°C , 30min	MD	ASTM D1204	%	2,2
	TD			0,5

PROPRIETA' OTTICHE		METODO	UNITA'	VALORE
Opacità		ASTM D 1003	%	3

Stoccaggio: conservare le bobine a temperature inferiori ai 30°C in un locale asciutto e ventilato, lontano da fonti di calore e umidità (max 55%). Non esporre ai raggi diretti del sole. Richiudere completamente le bobine parzialmente usate. Si raccomanda di tenere alta la rotazione del materiale e di condizionare la bobina a temperatura ambiente 24 ore prima del suo utilizzo.

Note: si consiglia di effettuare test di omologazione prima di procedere con l'intera tiratura e verificare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione. Verificare la compatibilità degli inchiostri e degli adesivi con il trattamento del film. Consultare il sito internet per ulteriori dettagli.

I valori indicati in questa scheda tecnica rappresentano il meglio della nostra attuale conoscenza ed esperienza. I dati sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti. Mag Data S.p.A. non fornisce nessun tipo di garanzia, esplicita o implicita, circa l'idoneità del prodotto per specifiche applicazioni e/o usi. I valori riportati possono subire variazioni senza preavviso.

Mag Data – S.p.A. a socio unico

Strada della Selva 100 - 43052 Colorno (Pr) - Italy

P. IVA/C.F. 02551830348

Tel.: (0039) 0521/525311 Fax: (0039) 0521/525339

E-mail: info@mag-data.com Sito web: www.mag-data.com